



CeTeFlex® MS 60

Einkomponenter Kleb- und Dichtstoff
Colle et mastic monocomposant
Colla e sigillante monocomponente

CeTeFlex® MS 60 ist ein einkomponenter, haftstarker, elastischer Dicht- und Klebstoff, auf Basis von MS Polymeren, der durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vulkanisiert und dauerelastisch wird. Das Produkt ist nahezu geruchslos und frei von Weichmachern (ausser transparent), Silicon, Isocyanaten und Lösemitteln. Er ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar und UV- und Witterungsbeständig.

Anwendungsbereich

CeTeFlex® MS 60 ist ein universell einsetzbarer, Montage- und Konstruktionsklebstoff für das Verkleben von Metallen, Hart-PVC, Beton, Natur- und Kunststein (transparent nicht geeignet für Naturstein), Keramik, Dekorplatten, Paneelen, Holzleisten, Sockel, Fensterbänken, Glas, Spiegeln sowie in weiteren Anwendungsbereichen. Das Produkt haftet auf leicht feuchten Untergründen. Die Anstrichverträglichkeit ist sehr gut und kann mit vielen Farbsystemen überstrichen werden.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss staub-, fett-, und rostfrei sowie fest und tragfähig sein. Zum Entfetten empfehlen wir unseren Reiniger A oder P zu verwenden. Bei Bedarf den Untergrund anschleifen. Generell hat CeTeFlex® MS 60 eine gute Eigenhaftung. Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist die Anwendung von Primer 301 ratsam. Bei Verklebungen ist CeTeFlex® MS 60 immer in Raupen oder Streifen in einem Abstand von ca. 15–20 cm auftragen. Bei Montagen über Kopf, sind Verklebungen immer mechanisch zu sichern. Fugen sind mit einem, für den Anwendungszweck geeigneten Schaumstoffprofil, zu hinterfüllen um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Zum Glätten empfehlen wir Glättfix S oder Glättfix MN, hier besteht keine Gefahr der Verfärbung von Dichtstoffen oder einer Schichtbildung auf dem Dichtstoff.

CeTeFlex® MS 60 est une adhésif et mastic mono-composant fortement adhésif et élastique à base de polymères MS, qui vulcanise par réaction avec l'humidité de l'air et devient durablement élastique. Le produit est quasiment inodore et sans plastifiant (sauf transparent), silicone, isocyanates et solvants. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et résiste aux UV et aux intempéries.

Domaines d'utilisation

CeTeFlex® MS 60 est un adhésif de montage et de construction polyvalent pour le collage de métaux, PVC rigide, béton, pierre naturelle et artificielle (transparent non adapté à la pierre naturelle), matériaux céramiques, carreaux décoratifs, panneaux, plinthes, rebords de fenêtres, verres, miroirs ainsi que pour d'autres champs d'application. Le produit adhère aux surfaces légèrement humides. La compatibilité avec les peintures est très bonne et le produit peut être recouvert avec de nombreux systèmes de peintures.

Directives de traitement

Le support doit être exempt de rouille, de poussière, de graisse, ainsi que solide et porteur. Pour le dégraissage nous recommandons d'utiliser notre nettoyant A ou P. Si nécessaire poncer le support. En général, CeTeFlex® MS 60 offre une bonne auto-adhérence. Sur les supports minéraux et fortement absorbants, nous conseillons d'utiliser le Primer 301. Pour le lissage nous recommandons l'utilisation de Glättfix S qui ne présente aucun risque de décoloration sur des mastics clairs ou la formation de couches sur les mastics. Lors du collage le CeTeFlex® MS 60 est toujours à appliquer sous forme de cordons ou de bandes avec un espacement d'env. 15–20 cm. En cas de montage au-dessus de la tête, les collages doivent toujours être en plus sécurisés mécaniquement. Les joints sont à combler avec un profilé en mousse approprié au champ

CeTeFlex® MS 60 è un sigillante e adesivo monocomponente, elastico, dall'elevato potere adesivo, a base di MS polimeri, che reagendo con l'umidità atmosferica vulcanizza ed acquista elasticità permanente. Il prodotto è pressoché inodore e privo di plastificanti (ad eccezione della versione trasparente), di silicone, isocianati e solventi. Può essere utilizzato per interni ed esterni in quanto resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Campo di applicazione

CeTeFlex® MS 60 è un adesivo universale da montaggio e costruzione, per l'incollaggio di metalli, PVC duro, calcestruzzo, pietra naturale e artificiale (la versione trasparente non è adatta per la pietra naturale), ceramica, piastrelle decorative, pannelli, listelli di legno, basamenti, mensole, vetro, specchi e in altri ambiti applicativi. Il prodotto aderisce a sottofondi leggeremente inumiditi. La compatibilità con le vernici è ottima ed è possibile utilizzare numerosi sistemi di colore.

Istruzioni per l'applicazione

Il sottofondo deve essere privo di polvere, ruggine, grasso. Per sgrassare si raccomanda l'utilizzo di Detergente A o di Detergente P. Se necessario, carteggiare il supporto. Generalmente CeTeFlex® MS 60 presenta una buona aderenza propria. Su sottofondi minerali e ad elevata assorbenza si raccomanda l'utilizzo di Primer 301. Per gli incollaggi, CeTeFlex® MS 60 deve sempre essere applicato a cordoni o a strisce, osservando una distanza di ca. 15–20 cm. In caso d'installazione sopra testa, fissare sempre l'aderenza anche meccanicamente. È necessario riempire i giunti con un profilo in gomma adatto allo scopo di utilizzo, in modo da evitare una presa su tre fianchi. Per la levigatura si consiglia Glättfix S oppure Glättfix MN, poiché non sussiste alcun rischio di alterazione cromatica del sigillante o di stratificazione sopra il sigillante.

Nicht geeignet für Aquarien, Dauernassbelastung, PP, PE, PTFE, PMMA, Neopren, weiche Kunststoffe, sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltige Untergründe. Verträglich mit Polystyrol (XPS/EPS), jedoch ist die Haftung eingeschränkt. Wir bitten um Beachtung des technischen Merkblattes und der Primer-Anwendungstabelle.

Technische Daten

Bewegungsaufnahme: $\pm 20\%$
Shore Härte A: ca. 60 / transparent 45
Hautbildung: ca. 10 Min. (23° C / 55% RF)
Verarbeitungstemperatur: +5° C – +40° C
Temperaturbeständig: -40° C – +90° C
kurzfristig bis 180° C (max. 30 Min.)
Kennzeichnung: -
Frostbeständig während des Transportes: -15° C
Lagerung: kühl und trocken
Haltbarkeit: mind. 18 Monate / Transparent
mind. 12 Monate

Hinweis

Enthält: Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

d'application pour éviter une adhésion sur trois flancs. Pas approprié aux aquariums, à une exposition permanente à l'humidité, PP, PE, PTFE, PMMA, néoprène, plastiques tendres, ainsi qu'à des supports contenant du bitume, de la cire ou des paraffines. Compatible avec du polystyrène (XPS/EPS), l'adhésion est cependant limitée. Veuillez observer la fiche de données techniques et le tableau d'application des primaires.

Dates techniques

Mouvement pratique: $\pm 20\%$
Dure Shore A: env. 60 / transparent 45
Pellicule: env. 10 min. (23° C / 55% RF)
Résistance à la température: +5° C – +40° C
Résistance thermique: -40° C – +90° C
court temps +180° C (max. 30 min.)
Marquage: -
Résistant au gel pendant le transport: -15° C
Durabilité: du moins 18 mois / transparent du moins 12 mois
Stockage: frais et sec

Remarque

Contient: Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate et méthyle 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut provoquer une réaction allergique. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

Non adatto per acquari, condizioni di bagnato costante, PP, PE, PTFE, PTFE, PTFE, PMMA, neoprene, materie plastiche morbide e substrati contenenti bitume, cera o paraffina. Compatibile con polistirolo (XPS/EPS), ma con responsabilità limitata. Consultare la scheda tecnica e la tabella di applicazione del primer.

Dati tecnici

Assorbimento alle sollecitazioni: $\pm 20\%$
Durezza Shore A: ca. 60 / trasparente 45
Formazione di pellicola: ca. 10 min. (23° C / 55% RF)
Temperatura di lavorazione: +5° C – +40° C
Termostabile: -40° C – +90° C
poco tempo 180° C (max. 30 min.)
Etichettatura: -
Resistenza al gelo durante il trasporto: -15° C
Durabilità: almeno 18 mesi / trasparente almeno 12 mesi
Lagerung: fresco e asciutto

Nota

Contiene: Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Può provocare reazioni allergiche. Si prega di osservare la scheda di sicurezza.



Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung bzw. produktionsbedingte Farbschwankungen behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Les données contenues dans cette notice correspondent à l'état actuel. L'acheteur n'est pas pour autant libéré de son devoir de vérification soignée lors de la prise en charge dans chaque cas individuel. Des modifications de chiffres clés du produit dans le cadre du progrès technique ou dues à des développements liés à l'exploitation ou des variations de couleurs liées à la production sont réservées. Les recommandations émises dans cette notice exigent, en raison de facteurs ne pouvant pas être influencés par nos soins au cours de la production, en particulier en cas d'utilisation de matières premières de tiers, des propres examens et essais. Nos recommandations ne libèrent pas de l'obligation de vérifier soi-même une éventuelle violation des droits de propriété de tiers et, le cas échéant, de l'éliminer. Des propositions d'utilisation n'établissent aucun engagement concernant l'aptitude de l'usage recommandé. En cas de réédition, cette édition devient invalide.

I dati contenuti nel presente foglio corrispondono allo stato attuale. Questo non svincola l'acquirente da accurate prove preliminari nei singoli casi. Con riserva di variazioni dei codici prodotto nell'ambito del progresso tecnico o in seguito ad un ulteriore sviluppo aziendale o oscillazioni del colore correlate alla produzione. Le raccomandazioni indicate nel presente foglio dati, a causa dei fattori che non possono venire da noi influenzati in corso di posa, in particolare in caso di utilizzo di materie prime di terzi, richiedono prove accurate da parte dell'utente. Le nostre raccomandazioni non svincolano dall'obbligo di verificare ed eventualmente rimediare ad una eventuale infrazione dei diritti di tutela di terzi. Le proposte di utilizzo non motivano una garanzia d'idoneità per lo scopo d'uso raccomandato. Eventuali nuove edizioni sostituiscono la presente.