

AGLAIA Selbstglanzwachs

Reinigungsemulsion und Pflegemittel für geölte und gewachste Böden

1. Produkteigenschaften

AGLAIA Selbstglanzwachs ist ein wasserverdünnbarer Reinigungszusatz für die laufende Fußbodenpflege im Innenbereich. Speziell für endgeölte und gewachste Parkettböden, Holzpflaster, Korkböden und unglasierte Steinfliesen gemäß VOB DIN 18356 und 18367. Auch als Möbelpolitur zur Auffrischung stumpf gewordener, gewachster Möbel.

1.1. Zusammensetzung

- · Natürliche, emulgierte pflanzliche Hartwachse
- · Ätherische Öle als Hilfsstoffe
- Wasser
- · Lösemittel-, emissions- und VOC-arm
- · Frei von Weichmachern, Mikrowachsen und Kunstharzen
- · "Gläserne Rezeptur": siehe AGLAIA Volldeklaration

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Übersicht

- · Anwendung im Innenbereich
- · Zugabe ins Wischwasser
- · Reinigt und pflegt
- · Schonend mild, ohne Scheuerzusätze
- Hautneutraler pH-Wert
- · Frei von elektrostatischer Aufladung
- · Diffusionsfähig, trittfest und abriebbeständig
- · Glanzbildung auch ohne Politur
- · Reemulgierbar, bildet auch nach Jahrzehnten keine klebrigen Wachsüberstände

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter	Wert	Konformität
Dichte 20°C:	0,99 kg / L	
pH-Wert 20°C:	6 – 7	
dynam. Viskosität 20°C:	< 10 s (3-mm-Auslaufbecher)	ISO 2431
s _d -Wert (H ₂ O):	< 0,1 m	
Glanzgrad bei 85°:	Mittlerer Glanz bzw. Seidenglanz	DIN EN ISO 2813
Schichtdicke:	< 5 µm	
VOC-Anteil (max.):	35 g/L	ChemVOCFarbV

1.2.3. Farbton

· Milchig, nach Trocknung transparent.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

• Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sowie frei von ausblühfähigen und trennenden Substanzen sein. Anwendung auf systemgerecht endgeölten und/oder gewachsten Oberflächen.

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau

- Als Reinigungszusatz für die laufende Pflege von endgeöltem Parkett, Kork- und Steinböden ins Wischwasser geben.
- · Als Möbelpolitur mit reichlich Wasser verdünnen. Nur auf bereits geölten bzw. gewachsten Oberflächen verwenden.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

· Holzparkett, Holzpflaster, Dielenböden, geölte Cotto- und Steinfliesen, Massivholz, Holzwerkstoffe:

Systemgerecht verlegte Kork-, Stein- und Parkettböden mit AGLAIA Hartöl sachgerecht behandeln. Bei allen Parkett- und Holzpflasterarbeiten VOB DIN 18356 bzw. 18367 beachten. Verwendung von AGLAIA Selbstglanzwachs als Reinigungszusatz für die laufende Pflege intakter Böden. Bei der Grundreinigung bzw. Renovierung fettige und harzige Verunreinigungen mit AGLAIA Balsamlackverdünner entfernen. Wachsreste porentief mit AGLAIA Balsamlackverdünner entfernen. Wachsreste aus Reinigungsemulsionen (z.B. AGLAIA Selbstglanzwachs) mit klarem Wasser entfernen. Vergraute, abgenutzte und mürbe Hartharzlacke und Fußbodenöle je nach Bedarf abschleifen, bis die Fläche optisch homogen ist. Renovierung im System mit AGLAIA Hartöl.

- *Ungeeignete Untergründe* sind der Witterung ausgesetzte, mechanisch oder durch Nässe stark beanspruchte Oberflächen, z. B. in Nasszellen sowie die Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude. Wegen Rutschgefahr Wachse nicht auf Treppen einsetzen.
- *Mangelhafte Untergründe* erfordern ein differenziertes Vorgehen, bemustern.



AGLAIA Selbstglanzwachs

2.3.1. Reinigungs- und Pflegehinweise

AGLAIA Selbstglanzwachs dient als Reinigungszusatz zur laufenden Pflege von intakten, systemgerecht verlegten und endgeölten Fußböden im Wohn- und Objektbereich. Die AGLAIA Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden ist Vertragsbestandteil gemäß VOB DIN 18356 bzw. 18367. Um die Böden zu schonen und die Rutschgefahr zu minimieren, fixierte Fußmatten, Schmutzfänger oder Teppichläufer in stark frequentierten Bereichen auslegen.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prüfen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Verschmutzungsgrad und Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern.

- · Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen.
- · Vor Gebrauch Gebinde kräftig durchschütteln.
- Für genügend qualifizierte Arbeitskräfte und reibungslosen Arbeitsablauf sorgen.
- Mindestverarbeitungstemperatur: +18°C.
- · Frische Wachslagen schonend behandeln, Nässe und Schmutz vermeiden.
- Zur Trocknung für Lüftung (Stoßlüften) und Wärme (Raumtemperatur) sorgen.

2.4.2. Anwendung

- Bei Verwendung als **Reinigungszusatz** 1 Liter klares Wasser mit 1 Teelöffel AGLAIA Selbstglanzwachs versetzen. Fußboden trocken fegen oder staubsaugen und anschließend unter Wachszusatz nur nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser vermeiden bzw. sofort aufnehmen, niemals eintrocknen lassen. Für Durchzug sorgen, so dass der Boden rasch abtrocknet. Aggressive Scheuermittel, Dampfreiniger und Mikrofasern vermeiden. Bitte Hinweise in der AGLAIA Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden beachten. Die Pflegeanleitung ist dem Gebäudemanagement sowie dem Reinigungspersonal auszuhändigen.
- Als Möbelpolitur AGLAIA Selbstglanzwachs mit reichlich Wasser verdünnen und mit einem flusenfreien Lappen oder Ballentuch äußerst sparsam und dünn auftragen. Intensiv und gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung über Nacht schonend mit sauberem Ballentuch oder Polierhaube auf Seidenglanz polieren. Da das Selbstglanzwachs seine Wasserlöslichkeit behält, nicht für Küchen- oder Badmöbel geeignet (vgl. AGLAIA Flüssigwachs).

3. Verbrauch und Gebindegrößen

Verbrauch als Möbelpolitur ca. 0,03 L pro Arbeitsgang und m². Als Reinigungszusatz äußerst ergiebig, 1 Teelöffel auf 1 L klares Wasser.

Gebindegrößen: 0,25 L / 1 L / 3 L / 10 L

4. Reinigung

Geräte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit reichlich klarem Wasser reinigen.

5. Lagerung

Kühl und frostfrei im Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Anbruchgebinde luftdicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken. Dämpfe, Sprühnebel und Staub nicht einatmen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Entsorgung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

- Abfallschlüssel Produktreste: 080112
- GISCODE: M-GE10

7. Erklärung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode untergrundabhängig selbst zu überprüfen. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Fremdzusätze zum Abtönen, Verdünnen usw. sind unzulässig. Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Gültigkeit. Verbindlich für die Einstufung laut Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EG-Sicherheitsdatenblättern in ihrer aktuellen Fassung.

Tel.: +49(0)7333 9607-11 Fax: +49(0)7333 9607-10 www.aglaia.de