



Technisches Merkblatt

Kombi-Hartgrund 282

- Grundierung für Möbel- und Innenausbau
- Gut schleifbar
- Keine wesentliche Beiz- oder Holztonveränderung

Typ:	Nitro-Kunstharzgrundierung.
Verdünner:	Verdünnen mit NITROVERDUENNER-STANDARD.
Lagerfähigkeit:	ca. 12 Monate im Originalgebinde. Gebinde stets gut verschlossen und kühl lagern! Wichtig: Verschluss-Gewinde immer sauber reinigen!
Verarbeitung:	<i>Auftragsarten:</i> Mit einem Druck von 2-3 atü spritzen, dabei Kombi-Hartgrund 282 mit ca. 5-10% NITROVERDUENNER-STANDARD verdünnen. Mit Pinsel unverdünnt auftragen. <i>Normal-Aufbau:</i> 1 x Kombi-Hartgrund 282. Als Überzug können sämtliche Mattschliffe, Polier- und Fertiglacke verwendet werden. Die Anzahl Arbeitsgänge hängt ganz vom Objekt und dem gewünschten Endeffekt ab!
Wichtig:	Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht über 12-13% liegen.
Trocknung:	Nach 1 Stunde kann weitergearbeitet werden.
Eigenschaften:	Kombi-Hartgrund 282 lässt sich gut schleifen. Da Kombi-Hartgrund 282 kein Öl enthält, bewirkt er, im Gegensatz zu den meisten anderen Holzlacken, keine wesentliche Beiz- oder Holztonveränderung.
Einsatzgebiet:	Als Grundierung für Möbel- und Innenausbau, sowie bei allen anderen Holzverarbeitungen.
Bemerkungen:	Die Arbeiten sollten nicht unter einer Raum- und Materialtemperatur (Holz) von 15°C gemacht werden. Im Sommer sollte nie während der grössten Tageshitze und auf keinen Fall bei direkter Sonneneinstrahlung gearbeitet werden.
Physiologische Wirkung:	Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Juli 2018

Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

