

Diamond Oil ist anwendbar für die Ölgrundbehandlung (mit Poliermaschine) von Holzböden. Es verleiht eine sehr wasser- und schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue und neugeschliffene Innenprodukte. Lösemittelanteil unter 1%. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung mit einer Poliermaschine bei größeren Oberflächen.

- **Auf allen Holzböden anwendbar**
- **Wasserabweisend**
- **Hoher Festkörper Anteil**
- **Extrem starke Oberfläche**
- **Schnelltrocknend**



Anwendungsbereich

Anwendbar für die Ölgrundbehandlung von Holzböden.

Anwendung

Vorbereitung	<p>Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Der Boden kann zuerst mit WOCA Intensivreiniger gewaschen werden, 1:40 mit Wasser gemischt wenn notwendig. Der Boden muss absolut trocken sein vor Ölauftrag.</p> <p>Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.</p>
Behandlung	<p>Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Um Farbeunterschiede zu vermeiden, sollen Kanister mit verschiedenen LOT-Nummern gemischt werden. Mit Flächenstreicher oder Ölroller gleichmäßig satt auf 5-10 m² Fläche auftragen und min. 15 Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachölen. Jetzt die Oberfläche mit beigem Polierpad unter Padhalter oder mit Poliermaschine polieren bis die Oberfläche gesättigt ist. Überschüssiges Öl mit Tuch unter Pad abziehen und den Boden polieren. Die Behandlung Stufe um Stufe fortsetzen bis den ganzen Boden poliert ist. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.</p> <p>Wird eine seidenmatte Oberfläche gewünscht, kann die behandelte Fläche nach der Vorhärtungszeit mit 1 dl Diamond Oil per 10 m² nachpoliert werden. Diese Behandlung zwischen 6-12 Stunden nach erstem Auftrag durchzuführen. Das Öl gründlich in die Oberfläche einpolieren. Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen.</p>

Trocknungszeit

Trocknungszeit vor der zweiten Behandlung	6-12 Std. bei 20°C
Trocknungszeit	24 Std. bei 20°C
Durchgehärtet	Ca. 3 Tage bei 20°C
Bitte beachten	Während der Aushärtungszeit von ca. 3 Tagen abhängig von Lufttemperatur und Feuchtigkeit, den Fussboden nicht feucht pflegen. Nach der Aushärtungszeit den Boden mit Holzbodenseife oder Öl-Refresher reinigen, um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.



Technische Daten

Bestandteile	Pflanzliche Ölkomponenten, Pigmente [Extra Weiße].
Dichte:	0,9-1,1
Festkörperanteil	>99%
Anwendungstemperatur	15-30 °C
Ergiebigkeit	20-25 m ² /L
Farben	9 Farben
Werkzeugreinigung	Mit Ölverdünner
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält maximal 6 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/L [Kat. A/i].
Verpackung	1 L - 2.5 L

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Holzbodenseife
Monatliche Pflege	Öl-Refreshher
Pflege	Pflegepaste Pflegeöl
Folgeprodukte	Intensivreiniger
Werkzeug	Eine Poliermaschine mit grünem und beigem/weißem Polierpad, Ölrolle und Baumwolltücher verwenden.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.