

Linoleum-Klebstoff

Okatmos® L 14

- lösemittelfrei
- leicht verstreichbar
- hohe Klebekraft
- für Stuhlrollen geeignet
- auf Fußbodenheizung geeignet
- hygienisierend
- gelistet im DGNB Navigator



Produktbeschreibung

Lösemittelfreier, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Linoleum und Korkmentunterlagen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB, Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Je nach Art des Untergrundes und der Beanspruchung mit geeigneten **Kiesel** Grundierungen/Vorstrichen und Spachtelmassen belegereif vorbereiten. Die technischen Merkblätter der mitverwendeten Produkte sind zu beachten. Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

Verarbeitung

Okatmos® L 14 gut durchrühren. Anschließend den Klebstoff mit der Zahnspachtel B1 auf den Untergrund auftragen. Nach einer Ablüftezeit von ca. 10 Minuten den Belag einlegen und sorgfältig vollflächig anreiben bzw. anwalzen. Auf eine vollflächige Benetzung der Belagsrückseite achten. Kopfenden und Hängebuchten nach ca. 20-30 Minuten nochmals nachreiben. Die Verlegeanleitung des Linoleum-Herstellers, insbesondere die Hinweise zur Akklimatisierung der Beläge, beachten. Frühestens 24 Stunden nach der Verlegung die Beläge verfugen.

Technische Eigenschaften

Farbe	cremeweiß
Anwendungsgebiet	innen
Belastung durch Stuhlrollen	geeignet (nach DIN EN 12 529)
Mindestbodentemperatur	+ 17 °C
Ablüftezeit *	ca. 10 Minuten
Einlegezeit *	ca. 20 Minuten

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Telefon: 0711 93134-0
 Telefax: 0711 93134-140
 www.kiesel.com

Niederlassung:
 D-39590 Tangermünde
 Telefon: 03 93 22 95-0
 Geschäftsführung:
 Wolfgang Kiesel
 Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
 Kiesel Verwaltungsges. mbH
 Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
 Sitz der Gesellschaft:
 73730 Esslingen
 Amtsgericht Stuttgart HRA 210806



Belastbar *	nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit *	nach ca. 72 Stunden
Fußbodenheizung	geeignet
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.
 Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen,
 niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern
 diesen Wert entsprechend.

Verbrauch

Zahnung	Belagsart	Verbrauch
TKB B1	Linoleum, Korkment	ca. 400 g/m ²

Verbrauch ist abhängig u. a. von der Untergrundbeschaffenheit.

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer	EAN
33 x 14 kg Kunststoffeimer	49094	4015705490946

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 26.06.2020/lo