Colle unilatérale rapide

Okatmos® star 100

- temps d'aération court
- à très faible émission
- utilisation universelle
- facile à appliquer
- hygiénisant
- répertorié dans DGNB Navigator

Définition

Colle à dispersion unilatérale sans solvant (selon TRGS 610), à très faible émission destinée à des revêtements en PVC homogènes et hétérogènes en dalles et en lès, des revêtements CV et des revêtements en caoutchouc jusqu'à 4,0 mm d'épaisseur en dalles et en carreaux (ne convient pas aux revêtements spéciaux) ainsi que les revêtements en textiles avec des revers en latex, PVC et mousse PUR. **Okatmos® star 100** est contrôlée dans la structure de système avec la feuille d'isolation Valutect et répond à cet égard aux exigences d'étanchéité aux gaz exigées lors de l'assainissement de supports contaminés.
Okatmos® star 100 contribue à éviter les odeurs grâce à son effet hygiénisant.

Préparation des supports

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d'après VOB, partie C, DIN 18 365 ainsi que d'après l'état de la technique. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Évaluation et préparation de supports » ainsi que la notice TKB-8.
En fonction du type de support, du revêtement de sol et de la sollicitation, préparer à la pose avec les couches primaires et enduits de lissage Kiesel adaptés. Enduire ce dernier avec une épaisseur suffisante pour la pose de revêtements de sol étanches à la vapeur et de supports non absorbants. Respecter également les notices techniques des autres produits utilisés.
Une structure de système doit exister.

Mise en œuvre

Bien mélanger **Okatmos® star 100**.
La colle est ensuite appliquée sur le support à l'aide de la spatule crantée appropriée. Après un temps d'aération de 5 à 15 minutes, poser le revêtement et le maroufler soigneusement sur toute la surface. On peut seulement obtenir un collage adhésif sur les supports non absorbants. Ne maroufler à nouveau les revêtements réfractaires, qui se soulèvent après le marouflage, qu'après 30 à 60 minutes. N'étanchéifier les revêtements que 24 heures après les avoir posés.
Les instructions de pose des fabricants de revêtement doivent être respectées.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Données techniques

Couleur	blanc crème
Domaine d'emploi	à l'intérieur
Sollicitations aux fauteuils à roulettes	convient (d'après la norme DIN EN 12 529)
Température minimum du support	+17 °C
Temps de gommage*	env. 5 à 15 minutes
Durée d'ajustabilité*	env. 40 minutes (en fonction du revêtement supérieur à poser)
Recouvrable*	après env. 24 heures
Résistance finale*	après env. 72 heures
Chauffage au sol	convient
GISCODE	D 1 selon TRGS 610
EMICODE	EC 1 selon GEV
Stockage	Stocker hors gel, durée de conservation env. 12 mois
*	À +20°C et 65 % d'humidité relative. Les températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible raccourcissent, les températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent ces valeurs en conséquence.

Consommation

Denture	Type de revêtement	Consommation
TKB A2 TKB A3	Revêtements en caoutchouc homogènes de 2,0 à 4,0 mm en dalles et en carreaux, revêtements en PVC en dalles et en carreaux Revêtements CV	env. 280 à 300 g/m²
TKB B1	Revêtements textiles avec revers en latex, PVC et PUR	env. 350 à 400 g/m²

La consommation est mesurée sur le Servoplan S 111.
La consommation dépend entre autres de la nature du support et peut varier en fonction de différents ragréages, fabricants de spatules dentées et artisans.

Nettoyage

Nettoyage des outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	EAN
33 x seaux en plastique de 15 kg	49073	4015705490731

Securité et environement

Il ne faut pas s'attendre à ce que des concentrations notables de composés organiques volatils (COV) soient émises dans l'air ambiant à moyen ou long terme. Il faut cependant veiller à une ventilation soigneuse pendant et après le traitement et le séchage.

Il faut éviter de manger, de boire et de fumer pendant le traitement du produit. Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau en cas de contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, l'eau ou le sol.
Le produit contient de l'isothiazolinone. Pour les informations concernant les personnes allergiques, appeler le 0711/93134-0.
Garder hors de portée des enfants.

Élimination :
Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts, l'eau ou le sol. Ne remettre les emballages au recyclage qu'après les avoir entièrement vidés. Jeter les résidus de produit durcis avec les déchets industriels similaires en tant que déchets ménagers. Les emballages contenant des résidus liquides sont des déchets spéciaux.

Composition :
Dispersion synthétique, épaississant, agent mouillant, antimousse et conservateur, dérivés de résine de colophane, fibres, charges minérales, eau.

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 20.07.2020/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95