



# SealerOnly Plus

1-K Parkettlack, wasserbasierend  
für Parkett- und Holzfussböden im Wohnbereich  
für normale Beanspruchung (BI 3/5)

in Glanzgrad „halbmatt“ und „matt“ erhältlich  
GEV-EMICODE EC 1PLUS sehr emissionsarm

frei von NMP, APEO und Weichmachern

optimale Verarbeitungseigenschaften

muss nicht grundiert werden

schnelle Trocknung

gute chemische und mechanische Beständigkeiten

gute Anfeuerung

gebrauchsfertig

Technisches Merkblatt



# Technisches Merkblatt

<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>SealerOnly Plus ist ein wasserbasierter Parkettlack auf PU-Acrylat Co-Polymerbasis für Parkett- und Holzfußböden mit normaler Beanspruchung im Wohnbereich.</p> <p>Für eine einfache Verarbeitung ist der Lack gebrauchsfertig, selbstvernetzend und braucht keinen Härter- oder Vernetzerzusatz.</p> <p>Auf Grund der stark reduzierten Seitenverleimung muss weder grundiert noch die Fugen zugespachtelt werden! Somit kann ein Parkett mit nur zwei Schichten SealerOnly Plus fertiggestellt werden. Sie sparen viel Zeit und Geld!</p> <p>SealerOnly Plus kann für fast alle Holzarten verwendet werden.</p> <p>Das Produkt ist in den Glanzgraden „halbmatt“ und „matt“ erhältlich.</p>
<b>Verdünner:</b>	<p>SealerOnly Plus ist gebrauchsfertig!</p>
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<p>Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen. Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgitter 100er oder 120er und einer Einteller-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschliessend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden!</p>
<b>ACHTUNG:</b>	<p>Die Holzfeuchtigkeit des zu versiegelnden Bodens sollte nicht 6% unterschreiten bzw. nicht 12% überschreiten.</p> <p>Bei Anwendung auf nicht schubfesten und nicht vollflächig verklebten Holzböden nicht geeignet ohne die Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik!</p> <p>Bei der Verlegung von Holzfußböden ohne Nut- und Kammverbindungen dürfen BIGLER Parkettlacke nur eingesetzt werden, wenn der BIGLER AG der verwendete Parkettleim bekannt ist und dies durch unsere Anwendungstechnik freigegeben wurde!</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Gebindeinhalt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln.</p> <p>Vor der Verarbeitung mindestens 10 Minuten warten, um die Entlüftung des Lackes zu optimieren.</p> <p>Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen.</p> <p>Den Parkettlack gleichmässig und in vorgeschriebener Menge auftragen.</p> <p>Der Auftrag erfolgt mit einer Langhaar- oder Mikrofaserrolle.</p> <p>Der Lack in mindestens 2 Schichten aufgetragen! Für höher beanspruchte Flächen empfehlen wir eine dritte Schicht.</p> <p>Auftragsmenge für die erste Schicht sollte ca. 150g/m<sup>2</sup> betragen. Zweite Schicht mindestens 120g/m<sup>2</sup>. Jede weitere Schicht sollte ca. 100g/m<sup>2</sup> betragen.</p> <p>Niemals mehr als 5 Schichten auftragen!</p> <p>Ein Zwischenschliff erfolgt immer vor der letzten Schicht und dessen vollständiger Trocknung. Dieser wird zwingend mit einer Einteller-Schleifmaschine und einem Schleifgitter mit der Körnung 120 oder feiner durchgeführt.</p>



# Technisches Merkblatt

Verbrauch / Aufbau:	<p>1. Schicht mindestens 150g/m<sup>2</sup>                  2. Schicht mindestens 120g/m<sup>2</sup>                  Jede weitere Schicht ca. 100g/m<sup>2</sup>                  Total niemals mehr als 5 Schichten auftragen!</p>
Trocknungszeit:	<p>Bei den angegebenen Mengen von 100 - 150g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit 2 - 4 Std.</p> <p>Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.</p>
Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	<p>Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C                  Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C</p> <p>Achtung: Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!</p>
Werkzeuge:	<p>Langhaarrolle 7 mm, Mikrofaserrolle 12mm und diverse Pinsel (Ränder)</p>
Reinigung:	<p>Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.</p>
Lagerung:	<p>6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C</p>
Verpackung:	<p>5 L Kunststoffgebinde Art. Nr. 1180.5010 halbmatt                  10 L Kunststoffgebinde Art. Nr. 1180.5012 halbmatt                  5 L Kunststoffgebinde Art. Nr. 1180.5110 matt                  10 L Kunststoffgebinde Art. Nr. 1180.5112 matt</p>
Wichtige Hinweise:	<p>Bei Anwendung auf nicht schubfest und vollflächig verklebten Holzböden nicht geeignet ohne die Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik!</p> <p>Bei Hölzern wie Apfel- und Birnbaum entsteht eine graue Färbung des Holzes. Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.                  Bei Exotenhölzern bitten wir grundsätzlich um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.</p> <p>Um das gewünschte Resultat bei der Lackierung des Holzes zu bekommen, ist es sehr wichtig die in diesem technischen Merkblatt erwähnten Holzfeuchtigkeiten, Auftragsmengen und Temperaturen einzuhalten!</p> <p>Niemals bei laufender Fussbodenheizung anwenden! Die Fussbodenheizung muss 48 Std. vor der Lackierung ausgeschaltet werden.</p> <p>Vorsicht bei Renovationen von Holzfussböden mit unbekannter Verklebung des Holzes. Der „Renovationsstress“ kann zu Ablösungen des Holzes führen. Wir beraten Sie gerne zur Risikominderung in solchen Fällen.</p> <p>Bei der Verlegung von Holzfussböden ohne Nut- und Kammverbindungen dürfen BIGLER Parkettlacke nur eingesetzt werden, wenn der BIGLER AG der verwendete Parkettleim bekannt ist und dies durch unsere Anwendungstechnik freigegeben wurde!</p>



# Technisches Merkblatt

Benutzung:	<p>Ca. 8 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden.</p> <p>Nach 10 Tagen ist der Lack ausgehärtet und seine Endqualität erreicht. Jetzt darf der Fussboden feucht gereinigt, Teppiche ausgelegt und Möbel aufgestellt werden</p>
Pflege:	<p>Ein für wasserbasierte Parkettlacke geeignetes Parketreinigungsmittel darf verwendet werden.</p> <p>Das Parkett darf nur nebelfeucht und niemals nass aufgenommen werden. Mikrofaserreinigungstücher können den Parkettlack auf Dauer zerkratzen.</p> <p>Rutschhemmende Unterlagen für Teppiche, Möbelfüsse und Rollen müssen für wasserbasierte Lacke geeignet sein (Achtung: Weichmacherwanderungen) und dürfen erst nach einer Aushärtungszeit von 10 Tagen benutzt werden.</p>
Mensch und Umwelt:	<p>Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.</p>
Physiologische Wirkung:	<p>Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>
Rechtliches / AGB:	<p>Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der ausserhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.</p> <p>Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> BIGLER AG Lacke und Leime übernimmt keine Haftungs- und Garantieansprüche sollte dieser Parkettlack durch „Reaktionen“ (z.B. Weichmacherwanderung usw.) mit Inhaltsstoffen eines nicht durch unsere Technik freigegeben Parkettklebers oder Pflegemittels chemisch oder physikalisch verändert werden!</p> <p>Bitte beachten Sie unbedingt unsere AGB!</p> <p>Elektronische Unterlagen zum Produkt auf: <a href="http://www.bigler-lacke.ch/dokumentencenter">www.bigler-lacke.ch/dokumentencenter</a></p>
BIGLER INDEX:	<p>Der BIGLER INDEX (BI) gibt Ihnen eine schnelle Übersicht der verschiedenen Qualitäten unserer Lacke.</p> <p>Der BI soll dem Anwender unserer Parkettlacke bei der Entscheidung helfen, welches das geeignete Produkt für den jeweiligen Einsatzort ist.</p> <p>Er bezieht sich auf Abriebresistenz und Chemikalienbeständigkeit.</p> <p>Der BI ist unterteilt in Werte von 1 bis 5, wobei die 5 für das zurzeit «Beste» technisch Machbare steht.</p> <p>Weitere Informationen: <a href="http://www.bigler-lacke.swiss/biglerindex">www.bigler-lacke.swiss/biglerindex</a></p>



**BIGLER AG Lacke und Leime** Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74  
[www.bigler-lacke.swiss](http://www.bigler-lacke.swiss) [info@bigler-lacke.ch](mailto:info@bigler-lacke.ch)  
 Version: 01/2021