Colle pour parquet résistante au cisaillement

Bakit ESP

- Monocomposant
- Prêt à l'usage
- Résistant à la poussée selon la norme DIN EN 14293
- Forces de cohésion élevée
- Très facile à étaler
- Résistance optimale aux rayures
- Recette à consommation optimisée
- Répertorié dans DGNB Navigator

Définition

Colle monocomposant sans solvant et sans silicone, très pauvre en émissions, avec une excellente résistance aux rayures et très facile à étaler pour le collage résistant à la poussée de parquet selon la norme DIN EN 14293. Aucun composant pouvant migrer n'est utilisé. Convient à différents types de parquets tels que les parquets en mosaïques, les parquets en carreaux avec rainures et languettes, les parquets à lamelles sur chant de 10 à 23 mm, les lamparquets en bois massif 10 mm, les pavés en bois RE/WE sans circulation, les parquets finis 2, 3 et multicouches en panneaux et planches, les planchers en bois. Veuillez vous concerter avec le département technique d'application Kiesel pour les essences de bois exotiques.
Convient en outre aux revêtements de sol en liège d'après l'ISO 3813 ou la DIN EN 12104 ainsi que les revêtements en liège multicouches avec couche médiane MDF/HDF et contreparement en liège.

Pour coller sur des chapes en ciment, des chapes (fluides) en sulfate de calcium, des panneaux de particules V 100 E1, des panneaux OSB, l'asphalte coulé sablé et sur les supports assainis lissés avec des enduits de lissage **Kiesel** adaptés. Contrôlé en système avec un programme d'ennoblissement de parquet **Kiesel Bakit**. **Bakit ESP** peut être mise en œuvre sur beaucoup de supports sans couche d'apprêt.

Préparation des supports

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d'après la VOB partie C, DIN 18356 Travaux de parquet et de pavage en bois, DIN 68702 Pavés en bois, ainsi que d'après l'état de la technique. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Évaluation et préparation de supports » ainsi que la notice TKB-8. Le cas échéant, réaliser une couche primaire sur les supports avec **Okamul PU-V schnell** (durée de durcissement au moins 3 heures) et recouvrir dans les 48 heures. Les chapes d'asphalte coulé sablées nouvellement posées de la classe de dureté IC 10 ou IC 15 et les résidus de colle anciens, incrustés ayant une capacité de charge suffisante n'ont pas besoin de recevoir de couche d'apprêt. Pourvoir les chapes d'asphalte coulées usagées de la classe de dureté IC 10 ou IC 15 d'une couche primaire **d'Okamul PU-V schnell** (temps de dureté au moins 3 heures). Les supports absorbants tels que les chapes en ciment et les chapes (fluides) en sulfate de calcium peuvent recevoir une couche primaire de **Bakit PV-Universal** pour lier la micropoussière.
Une structure de système doit exister.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Mise en œuvre

Ouvrir l'emballage et retirer le film et éventuellement la colle durcie. Appliquer la Bakit ESP sur le support à l'aide de la spatule dentée appropriée. Ne pas appliquer davantage de colle que ce qui peut être appliqué sur le parquet en 30 minutes. Insérer le parquet, l'orienter et le fixer par martelage ; veiller à bien traiter tout l'envers du revêtement afin d'assurer un transfert total de la colle. Éliminer les tâches de colle sur les revêtements peints immédiatement avec Bakit RT et essuyer ensuite avec Bakit KR ou Bakit SP.
Si les éléments de parquet sont à bords lisses, il faut assurer une humidification sur toute la surface, si les extrémités de tête ne sont pas humidifiées sur toute la surface, cela peut conduire à des mouvements sur les cannelures de colle. Les quantités de colle entamées dans le seau doivent être recouvertes d'un film pour le stockage afin de réduire la réaction de la colle au minimum. Tenir compte des consignes du fabricant du parquet.

Données techniques

Couleur	beige
Température minimum du support	+15 °C
Temps de gommage*	aucon
Durée d'ajustabilité*	env. 30 minutes
Sollicitable/Résistant*	après env. 24 heures une fois le parquet achevé après env. 12 heures
Ponçable*	au plus tôt après 24 heures
Chauffage au sol	convient
GISCODE	RS 10 selon TRGS 610
EMICODE	EC 1^{Plus} selon GEV
Stockage	peut être stocké env. 12 mois dans les emballages d'origine fermés
*	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Les températures plus élevées et une humidité de l'air plus élevée raccourcissent, les températures plus basses et une moindre humidité de l'air prolongent ces valeurs en conséquence.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment

Consommation

Denture	Parquet	Consommations
TKB B1	Revêtements de liège selon ISO 3813 et la DIN EN 12104	env. 400-500 g/m²
TKB B3/B7	Parquet mosaïque (DIN EN 13488) Okavlies Sous-couche isolante Kiesel	env. 750 g/m²
TKB B7/B11	Parquet à lamelles sur chant 10-23 mm (DIN EN 14761) Parquet prêt-à-poser à bâton court (DIN EN 13489)	env. 750-850 g/m²
TKB B11/B15	Pavés en bois RE/WE (DIN 68702) Parquet à lames en bois massif 10 mm (DIN EN 13227) Revêtement en liège à multicouches	env. 850-1100 g/m²
TKB B15	Parquet en carreaux (DIN EN 13226) Lames en bois massif (DIN EN 13226) Parquet fini au format de planches (DIN EN 13489) Panneau isolant Okaphone	env. 900-1100 g/m²

La consommation dépend entre autres de la nature du support

Nettoyage

Nettoyer l'outil immédiatement avec **Bakit RT**.

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	EAN
33 x seaux en plastique de 17 kg	46052	4015705460529

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 06.10.2020/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95