Colle en dispersion spéciale

Adhésif Okalift SuperChange

- prêt à l'emploi
- résistant au glissement
- sur supports intérieurs en sol et mur
- spécial pour le collage de la membrane **Okalift SuperChange**

Définition

Adhésif en dispersion de couleur claire destiné à coller la membrane désolidarisante et interchangeable **Okalift SuperChange** sur des supports de porosités diverses tels que béton, chapes, chapes fluides (sulfate ou ciment), béton cellulaire, carreaux de plâtre et plaques de plâtre enrobées de carton, anciennes céramiques (sol et mur), terrazzo, chapes sèches (pour les MCA, nous consulter), supports bois de type CTB-H/X, OSB ou plus traditionnellement parquets poncés recouverts d'un enduit de lissage, béton précontraint ou coulé en œuvre. En rénovation également approprié pour le recollage direct d'une nouvelle membrane sur l'ancienne, après retrait du revêtement existant.

Préparation des supports

Les supports devront être sains, secs et propres (consulter notre service technique). Les supports présentant des inégalités devront être traités à l'aide d'un des produits de la gamme **Servofix** / **Servoplan**. Les supports absorbants seront de manière générale traités au primaire universel **Okatmos® UG 30** / **Okatmos® EG 20** dilué 1/1 avec de l'eau. Les supports non absorbants seront traités au primaire **Okatmos® UG 30** / **Okatmos® EG 20** pur.

Mise en œuvre

Appliquer **l'adhésif Okalift SuperChange** à l'aide d'une spatule B6 sans surcharge et de façon régulière.

Maroufler de suite la toile **Okalift SuperChange** dans l'adhésif encore humide dans un délai maximum de 25 minutes. La toile devra reposer dans sa totalité dans l'adhésif. Ne pas hésiter à maroufler à nouveau, afin d'assurer un transfert total et homogène de la membrane dans le lit de colle, condition impérative à la bonne tenue de l'ensemble de l'ouvrage dans le temps.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment

Données techniques

Couleur	blanc crème
Domaine d'emploi	intérieur, en sol et mur
Durée d'ajustabilité*	env. 25 min
Densité apparente	env. 1,6 g/cm³
Praticable*	après env. 12 h (suivant la température du local et la porosité du support)
Chauffage au sol	adapté
GISCODE	D 1 selon TRGS 610
Classement COV	A+
Stockage	12 mois a l'abri du gel
*	A + 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %. Des températures plus basses augmentent significativement ces délais, de même que des températures plus élevées les réduisent.

Consommation

Environ 800 g/m² avec une spatule B6.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	EAN
33 x 15 kg seau en plastique	49100	4015705491004

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 26.02.2018/ma-lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment