Colle en dispersion hautes performances multi usage

Okatmos® star 100 Plus

- court temps de gommage
- pouvoir piégeant immédiat
- très pauvre en émissions/sans solvant
- utilisation universelle
- revêtements PVC homogènes/hétérogènes, y compris à envers non tissé, caoutchouc (jusqu'à 4 mm), textiles à envers mousse latex, PUR, CV, revêtements LVT et linoleum (jusqu'à 3,2mm)
- facile à appliquer et modulable (3 possibilités)
- hygiénisant/odeurs réduites

Définition

Colle en dispersion universelle et à pouvoir piégeant immédiat, sans solvant, très pauvre en émissions. Destinée au collage d'un panel très étendu de revêtements : PVC homogènes et hétérogènes en lés et en dalles, revêtements CV, revêtements vinyle (LVT Luxury Vinyl Tiles), caoutchouc jusqu'à 4,0 mm d'épaisseur en lés et dalles, linoléum allant jusqu'à 3,2 mm d'épaisseur ainsi que les revêtements textiles avec dossiers en mousse de latex, PVC et PUR. Le caractère modulable de l'Okatmos® star 100 Pl us autorise plusieurs techniques de pose : colle liquide universelle, fixateur à pouvoir piégeant immédiat et colle de contact (double drop).
L'Okatmos® star 100 Plus contribue, grâce à son effet hygiénisant, à éviter les odeurs.

Préparation des supports

Le support devra être sain, sec et propre et être conforme aux directives des DTU et E-cahiers du CSTB.
En fonction de la nature du support et de la sollicitation attendue, préparer les supports avec l'un des primaires cités ci après : Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Okamul PU-V rapide ou Okapox GF et avec l'un des enduits appropriés de chez Kiesel afin qu'il soit prêt a la pose.
Lors de la pose de revêtements de sols étanches à la vapeur et de supports non absorbants, la couche d'enduit de lissage devra avoir une épaisseur suffisante. Il faut tenir compte des notices techniques des produits utilisés par ailleurs. La mise en place d'un système devra être validée par le service technique.

Mise en œuvre

Bien mélanger l'Okatmos® star 100 Plus.
En fonction de la technique de pose adoptée, appliquer sur le support la colle avec la spatule crantée adaptée. Après un temps de gommage suffisant (suivant la porosité du support, le type de revêtement et l'épaisseur de produit appliqué), poser le revêtement et maroufler soigneusement sur toute la surface.

Sur les supports non absorbants, seul un collage de type « fixateur piégeant immédiat » peut être appliqué.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Une fois le temps de gommage observé, maroufler soigneusement le revêtement. Ne maroufler à nouveau les revêtements réfractaires qui se soulèvent après avoir été marouflés qu'après env. 30 minutes.
Les soudures des revêtements ne pourront se faire que 24 heures après la pose.
L'instruction de pose du fabricant du revêtement (spécialement la température du local), doit être observée impérativement.

Données techniques

Couleur	blanc crème
Domaine d'emploi	intérieur, sol et mur
Sollicitations aux fauteuils à roulettes	adapté (selon la norme DIN EN 12 529)
Température minimum du support	+15 °C
Temps de gommage*	env. 5 à 40 minutes
Durée d'ajustabilité*	env. 5 à 120 minutes
Sollicitable/Résistant*	après env. 24 heures
Résistance finale*	après env. 72 heures
Chauffage au sol	compatible
GISCODE	D 1 selon la TRGS 610
EMICODE	EC 1^{Plus} selon la GEV
Stockage	stocker hors gel pendant env. 12 mois
*	A + 20°C et 65 % d'humidité relative de l'air. Les températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible raccourcissent, les températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent cette valeur en conséquence.

Consommation

Denture	Type de revêtement	Consommation
TKB A2 TKB A5	Revêtements CV	225 à 300 g/m² 200 à 250 g/m²
TKB A2	Revêtements homogènes en caoutchouc en lés et dalles Revêtements hétérogènes en PVC en lés et dalle Revêtements LVT	250 à 300 g/m²
TKB B1	Linoleum, textile	300 à 350 g/m²

- La consommation dépend entre autres de la nature du support et peut varier en fonction de différents enduits, des fabricants des spatules crantées et des utilisateurs.
- Les revêtements devront être stockés et étendus à température au moins la veille de la pose.
- Dans le cas de pose en vérandas ou derrière de grandes baies vitrées, ou encore dans le cas de sollicitations mécaniques, nous recommandons une pose en polyuréthane Okamul PU.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment

	SUPPORTS POREUX	SUPPORTS LISSES ET NON POREUX	
	Colle liquide en dispersion	*Piégeant immédiat*	*Collage contact (Double drop)*
Revêtements	PVC/CV Vinyl (LVT) Caoutchouc Linoleum Textiles	PVC/CV Revêtements muraux	PVC/CV Revêtements muraux
Spatules crantées	TKB A2 TKB B1	TKB A5	TKB A5
Temps de gommage	5 à 30 minutes	30 à 40 minutes	10 à 15 minutes ressortir le revêtement après 20 à 25 minutes le reposer
Durée de mise en œuvre	20 à 40 minutes	50 à 120 minutes	35 à 40 minutes

Nettoyage

Nettoyer immédiatement l'outil avec de l'eau.

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	EAN
33 x 14 kg seau en plastique	49088	4015705490885

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 29.03.2018/ma-lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95