



# Exolen Spezial Neu

Couche de fond pour parquet à base d'alcool

Réduit le collage latéral du parquet

Aide à réduire les taches et les traces de rouleaux

Séchage rapide

Souligne bien l'aspect du bois

Application facile

Convient à tous les vernis aqueux pour parquet BIGLER

Fiche technique



## Exolen Spezial

NEU



Exolen Spezial ist eine alkoholbasierte Parkettgrundierung auf Kunstharzbasis für Parkett- und Holzfußböden. Auf Grund der stark reduzierten Seitenverleimung ist Exolen Spezial vorgesehen als Erstanstrich unter allen wasserbasierten Parkettlacks von Bigler, welche eine Grundierung benötigen oder nicht. Ein weiterer Vorteil ist die Minimierung von Fleckenbildung oder Rollerspuren bei sehr saugfähigen Holzarten. Zudem hat Exolen Spezial eine lösemittelbasierten Holzlacks ähnlich starke Anfeuerung des Holzes, welche normalerweise bei Exotenhölzern sehr gefragt ist. Exolen Spezial kann für fast alle Holzarten verwendet werden.

### Vorbereitung:

Der Boden ist auf die volle Tiefe zu schleifen. Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsverweigernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei jeder Anfeuerung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgerät 200er oder 120er und einer Entleer-Maschine oder ähnlichen Schleifwerkzeug/Turbinen durchzuführen. Anschließend die Fläche gründlich reinigen. Der Schmutz und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden!

### Verarbeitung:

Gefahrlosheit vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln. Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen. Die Grundierung gleichmäßig und in vorgeschriebener Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit einer Langhaarpelle. Exolen Spezial darf nur in einer Schicht aufgetragen werden! Auftragsmenge für diese Schicht sollte ca. 80-100 g/m<sup>2</sup> betragen. Eine Grundierung darf niemals geschöpft werden! Wenn in zwei Schichten aufgetragen, kann nach der zweiten Schicht mit einem Sitter von 120-150 umgearbeitet werden. Exolen Spezial ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Erst nach vollständiger Trocknung darf die erste Schicht eines wasserbasierten Parkettlacks von Bigler aufgetragen werden.

### Auftragsmenge / Verbrauch:

zwei Schicht mit ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

### Reinigung:

Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit ausschließlich mit "BIGLER Rapid Finisherger" reinigen.

### Trocknungszeit:

Bei der angegebenen Menge von 100g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit etwa 45 min.  
Bei der angegebenen Menge von 80g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit etwa 30 min.

Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

### Verpackung und Transporttemperatur:

Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C.  
Transporttemperatur: Transporttemperatur nicht länger Zeit unter +10°C sowie nicht länger Zeit über +30°C (Achtung Frostgefahr!) eventuelle Temperaturen unter 0°C aussetzen!

### Lagerung:

12 Monate in ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C.

Ausschließlich für professionellen Handwerkerbedarf.



**GEFÄHRDUNG**  
DANGER  
liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Faire feins de points des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter le contact/évaporation dans une décharge rapide.  
GEBRAUCH  
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten, verschüttet auf einer zugelassenen Deponie aufzulösen.

UFI :  
GRJ1-0647  
FOOR-E545

# Fiche technique

Description du produit:	Exolen Spezial Neu est une couche de fond pour parquet à base d'alcool et de résine de synthèse pour le parquet et les planchers en bois. En raison du collage latéral fortement réduit, Exolen Spezial Neu est destiné à la première couche sous tous les vernis aqueux pour parquet de BIGLER qui peuvent ou non nécessiter une couche de fond. Un autre avantage est la réduction des taches ou des marques de rouleaux sur les essences de bois très absorbantes. De plus, Exolen Spezial Neu présente une imprégnation similaire à celle d'un vernis à bois contenant des solvants, qui est normalement très populaire pour les bois exotiques. Exolen Spezial Neu peut être utilisé pour presque tous les types de bois.
Diluant:	Exolen Spezial Neu est prêt à l'emploi!
Préparation de la surface:	Poncer le sol jusqu'au bois brut. Le sol doit être propre et exempt d'huile, de cire ou d'autres substances qui réduisent l'adhérence. Le dernier cycle de ponçage doit être effectué avec un grain d'au moins 120. Si la surface est soumise à de fortes contraintes, il est conseillé d'effectuer un cycle de ponçage avec un disque abrasif de grain 100 ou 120 et une ponceuse à disque unique ou d'utiliser d'autres abrasifs/techniques similaires. Nettoyer ensuite soigneusement la surface. La poussière de ponçage et autres impuretés doivent être complètement éliminées!
ATTENTION:	<p>L'humidité du bois du plancher à vitrifier ne doit pas être inférieure à 6 % ni supérieure à 12 %.</p> <p>Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application!</p> <p>Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, les vernis pour parquets BIGLER ne peuvent être utilisés que si BIGLER AG connaît la colle utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!</p>
Application:	<p><b>Pour les vernis en phase aqueuse Bigler excepté FloorSealer GA 81 Aqua</b>      Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d'application et l'agiter soigneusement. Transférer le contenu dans un récipient adapté au rouleau d'application. Appliquer la couche de fond uniformément et dans la quantité prescrite. L'application se fait à l'aide d'un rouleau à poils longs. La quantité à appliquer par couche devrait être entre 100 et 130 g/m<sup>2</sup>. Une couche de fond ne doit jamais être poncée! Si application en 2 couches, possibilité d'égrenage après la seconde couche avec une grille de 120-150 Exolen Spezial Neu est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. La première couche d'un vernis pour parquet BIGLER à base d'eau ne peut être appliquée qu'après séchage complet.</p> <p><b>Pour le FloorSealer GA 81 Aqua</b>      Une couche de fond Exolen Spezial Neu (150g/m<sup>2</sup>/couche), est obligatoire avant l'application du vernis GA 81 Aqua pour minimiser le collage latéral!      Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d'application et l'agiter soigneusement. Transférer le contenu dans un récipient adapté au rouleau d'application. Appliquer la couche de fond uniformément et dans la quantité prescrite. L'application se fait à l'aide d'un rouleau à poils longs. La quantité à appliquer devrait être de 150 g/m<sup>2</sup>. Un égrenage est nécessaire avant la couche de floorsealer GA81 aqua avec une grille de 120-150.      Une 2ème couche d'Exolen Spezial Neu peut être appliquée dans le cas des surfaces fortement sollicitées.      La couche du vernis floorsealer GA 81 aqua ne peut être appliquée qu'après séchage complet de la couche de fond</p>



# Fiche technique

Consommation/ mise en place:	<p><b>Utilisation avant un vernis phase aqueuse Bigler (sauf FloorSealer GA 81 Aqua) :</b> Une couche d'env. 100-130 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Utilisation en combinaison avec le FloorSealer GA 81 aqua :</b> une couche de 150 g/m<sup>2</sup>. Une 2e couche avec le même rendement peut être appliqué en cas de surface très sollicitée.</p>
Temps de séchage:	<p>Pour les quantités indiquées de 130 g/m<sup>2</sup>, le temps de séchage est de 2 heures. Pour les quantités indiquées de 150 g/m<sup>2</sup>, le temps de séchage est de 3 heures.</p> <p>Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d'humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d'un taux d'humidité de l'air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d'un taux d'humidité de l'air plus élevé.</p>
Températures d'application et de transport:	<p>Température d'application: de +12 °C à +28 °C Température de transport: température de transport non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes Ne jamais exposer à des températures inférieures à 0 °C!</p>
Outils:	Rouleau à poils longs 7 mm et divers pinceaux (bords).
Nettoyage:	Dès que le travail est terminé, nettoyer les outils exclusivement avec le nettoyeur RAPID de BIGLER.
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C
Conditionnement:	Conteneur en plastique de 10 L, n° d'art.37304741
Notes importantes:	<p>Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application!</p> <p>Dans le cas de bois inconnus, nous demandons toujours de consulter notre service des techniques d'application. Afin d'obtenir le résultat souhaité lors de l'application de la couche de fond, il est très important de maintenir l'humidité du bois, les quantités d'application et les températures mentionnées dans cette fiche technique! Ne jamais utiliser avec un chauffage au sol en marche! Le chauffage au sol doit être éteint 48 heures avant le vernissage.</p> <p>Attention lors de la rénovation de sols en bois dont le collage est inconnu. Le «stress de la rénovation» peut provoquer le décollement du bois. Nous serons heureux de vous conseiller sur la réduction des risques dans de tels cas.</p> <p>Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, nos couches de fonds ne peuvent être utilisées que si BIGLER AG connaît la colle de parquet utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!</p>
Utilisation:	Une couche de fond n'est jamais un revêtement de sol en bois utilisable. Elle doit être recouverte de l'un des vernis aqueux de BIGLER.



# Fiche technique

Entretien:	Il n'y en a pas! Une couche de fond n'est pas un revêtement utilisable.
Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.
Effet physiologique:	Pour ces informations, veuillez vous référer aux informations figurant sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité.
Mentions légales/CGV:	<p>Les présentes informations, en particulier les suggestions concernant l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. En raison des différents matériaux et des conditions de travail qui échappent à notre contrôle, nous recommandons dans tous les cas de procéder à des essais propres suffisants pour garantir l'adéquation de nos produits aux procédés et aux objectifs d'application prévus. Aucune responsabilité ne peut être fondée sur ces informations ou conseils verbaux, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de notre part.</p> <p>Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes deviennent invalides.</p> <p>ATTENTION: BIGLER AG Lacke und Leime décline toute responsabilité ou garantie dans le cas où ce vernis pour parquet serait modifié chimiquement ou physiquement par des «réactions» (p. ex. migration de plastifiant, etc.) avec les ingrédients d'une colle pour parquet ou d'un produit d'entretien qui n'a pas été libéré par notre service technique!</p> <p>Prière de tenir compte de nos CGV!</p> <p>Documentation électronique à propos du produit sur: <a href="http://www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation">www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation</a></p>

