



FloorSealer NV91 (A)

Vernis pour parquet à 2 composants contenant des solvants

Mise en oeuvre rapide

Réutilisation des locaux rapidement après application

Applicable sur toutes essences de bois

Résistance au trafic intense

10 m²/L

Finition: mat, satin

Fiche technique



BIGLER FloorSealer NV91

2K Parkettlack für Parkett- & Holzfußböden im Innenbereich
auf Alkyd-Urethan Basis

Komp. A
Comp. A



Werkzeugreinigung
Nettoyage des outils



Untergrundvorbereitung: Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen (Körnung 40, 60, dann 80). Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgerät 100° oder 120° und einer Einteiler-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschließend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden!

Anwendung: BIGLER FloorSealer NV91 (Komp. A) ist gebrauchsfertig, wenn mit dem zugehörigen BIGLER Härter NV91 (Komp. B) gemischt und darf nicht verdünnt werden. Gebindeinhalt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln. Vor dem Mischen mit dem dazugehörigen Härter mindestens 5 Minuten warten. Den Härter (Komp. B) begeben im Verhältnis 4:1 Teile, Gebinde wieder gut verschliessen und die Mischung mindestens 30 Sek. kräftig schütteln. Vor dem Verwenden des angemischten Lackes mindestens 5 Min. warten. Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen. Den Parkettlack gleichmässig und in vorgeschriebener Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit einer Langhaarrolle. Der Lack wird in mindestens 2 Schichten aufgetragen! Für höher beanspruchte Flächen empfehlen wir eine dritte Schicht. Auftragsmenge für die erste Schicht sollte ca. 110g/m² betragen. Zweite Schicht mindestens 110g/m². Jede weitere Schicht sollte ca. 100g/m² betragen. Niemaß mehr als 4 Schichten auftragen! Ein Zwischenschleiff erfolgt immer vor der letzten Schicht und deren vollständiger Trocknung. Dieser wird zwingend mit einer Einteiler-Schleifmaschine und einem Schleifgerät mit der Körnung 120 oder feiner durchgeführt. Die Topzeit des fertigen Lack/Härter-Gemisches beträgt ca. 1 - 2 Std.

Auftragsmenge/Verbrauch: 1. Schicht mindestens 110g/m², 2. Schicht mindestens 110g/m², 3. Schicht ca. 100g/m² Total niemals mehr als 4 Schichten auftragen!

Reinigung: Verwenden Sie nur BIGLER Cleaner NV91.

Trocknungszeit: Bei den angegebenen Mengen von 100 - 110g/m² beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Std. Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Verarbeitungs- und Transporttemperaturen: Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C
Transporttemperatur: Nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C. Keinesfalls Temperaturen unter 0°C aussetzen!

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebilde bei +10°C bis +25°C.

Dokumente online aufrufen: www.bigler-lacke.swiss/dokumente

Ausschliesslich für professionellen Handwerkerbedarf. Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



Sicherheit: ACHTUNG
Enthält GEMISCH AUS N-, I- UND CYCLO-ALIPHATEN, ÜBERWIEGEND IM BEREICH C9-C11. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen.



BIGLER AG
Lacke und Leime
Deleweg 7 CH-3250 Lyss
T +41 32 384 15 32
www.bigler-lacke.swiss

10L

UFI :
RCMU-F4U5
900G-HTYF

Fiche technique

	<p>BIGLER FloorSealer NV91 est un vernis pour parquet à 2 composants contenant des solvants à base d'alkyde-uréthane pour les parquets d'intérieur et les planchers en bois.</p>
Préparation de la surface:	<p>Poncer le sol jusqu'au bois brut (grain 40, 60 puis 80). Le sol doit être propre et exempt d'huile, de cire ou d'autres substances qui réduisent l'adhérence. Le dernier cycle de ponçage doit être effectué avec un grain d'au moins 120. Si la surface est soumise à de fortes contraintes, il est conseillé d'effectuer un cycle de ponçage avec un disque abrasif de grain 100 ou 120 et une ponceuse à disque unique ou d'utiliser d'autres abrasifs/techniques similaires. Nettoyer ensuite soigneusement la surface. La poussière de ponçage et autres impuretés doivent être complètement éliminées!</p>
Application:	<p>BIGLER FloorSealer NV 91 (comp. A) lorsqu'il est mélangé avec le durcisseur BIGLER NV91 (comp. B) correspondant est prêt à l'emploi, ne pas diluer Durée de vie en pot d'environ 2 heures (ATTENTION : même après ce temps, le mélange reste liquide)</p> <p>Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d'application et l'agiter soigneusement. Attendre au moins 5 minutes avant de mélanger avec le durcisseur (comp. B) correspondant. Ajouter le durcisseur, dans un rapport de 4:1 de vernis et de durcisseur respectivement. Fermer le récipient hermétiquement et agiter vigoureusement le mélange pendant au moins 30 secondes. Attendez au moins 5 minutes avant d'utiliser le vernis mélangé.</p> <p>Transférer le contenu dans un récipient adapté au rouleau d'application. Appliquer le vernis pour parquet de manière uniforme et dans la quantité prescrite. L'application se fait à l'aide d'un rouleau à poils longs.</p> <p>Appliquer au moins 2 couches de vernis! Nous recommandons une troisième couche pour les surfaces plus sollicitées. La quantité d'application pour la première couche doit être d'env. 110 g/m². Deuxième couche au moins 110 g/m². Chaque couche supplémentaire doit être d'env. 100 g/m². Ne jamais appliquer plus de 4 couches!</p> <p>Un ponçage intermédiaire est toujours effectué avant la dernière couche et le séchage complet de la couche précédente. Utiliser toujours à cet effet une ponceuse à disque unique et un disque abrasif de grain 120 ou plus fin.</p> <p>La durée de vie en pot du mélange vernis prêt à l'emploi/durcisseur est d'environ 1 à 2 heures.</p>
Consommation/ mise en place:	<p>1re couche: au moins 110 g/m² 2e couche: au moins 110 g/m² 3e couche: environ 100 g/m² Ne jamais appliquer plus de 4 couches au total!</p>
Nettoyage:	<p>N'utilisez que BIGLER Cleaner NV91</p>
Temps de séchage:	<p>Pour les quantités indiquées de 100 à 110 g/m², le temps de séchage est d'environ de 2 heures.</p> <p>Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d'humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d'un taux d'humidité de l'air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d'un taux d'humidité de l'air plus élevé.</p>



Fiche technique

Températures d'application et de transport:	<p>Température d'application: de +12 °C à +28 °C Température de transport non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes</p> <p>Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!</p>
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C
Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.
Sécurité: 	<p>ATTENTION</p> <p>Contient HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/réceptacle dans une décharge agréée.</p>
UFI:	VGN6-E5D3 U00M-J74J
Prière de tenir compte de nos CGV!	www.bigler-lacke.swiss/documents

