



TopFloor Air Quality

1K-Parkettlack auf Wasserbasis

Innovation: reinigt die Luft - absorbiert Formaldehyd

Einfaches Auftragen

Rutschfestigkeit

Brandschutzklassifizierung CflS1

10 m²/L

Finish: Ultramatt, Satin

Technisches Merkblatt

BIGLER TopFloor AirQuality

INNOVATIVER, wasserbasierter Parkettlack auf PU-Acrylat für Parkett- und Holzfussböden mit hoher Beanspruchung im Wohnbereich DER DIE LUFT REINIGT. GERUCHSNEUTRAL - CREMIGE KONSISTENZ - EINFACHE ANWENDUNG - RUTSCHFEST: RUTSCHFESTIGKEIT GETESTET NACH EN 13036-4. BRANDSCHUTZKLASSE CflS1**

Untergrundvorbereitung: Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen (Körnung 40, 60, dann 80). Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit 120^{er} Körnung stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgerät 100^{er} oder 120^{er} und einer Einteiler-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschließend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden! Zur Minimierung von Flecken und Rollerspuren auf Exotenhölzern kann vorgängig mit "Primer"-Grundierung grundiert werden.

Verarbeitung: TopFloor AirQuality ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Gebindeinhalt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln. Vor der Verarbeitung mindestens 10 Minuten warten, um die Entlüftung des Lacks zu optimieren. Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen. Den Parkettlack gleichmäßig und in vorgeschriebener Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit unserer Langhaar- oder Mikrofaserrolle. Der Lack wird in mindestens 3 Schichten aufgetragen! Auftragsmenge für die erste Schicht sollte ca. 150g/m² betragen. Zweite Schicht mindestens 120g/m². Jede weitere Schicht sollte ca. 100g/m² betragen. Niemals mehr als 4 Schichten auftragen! Ein Zwischenschliff erfolgt immer vor der letzten Schicht und dessen vollständiger Trocknung. Dieser wird zwingend mit einer Einteiler-Schleifmaschine und einem Schleifgerät mit der Körnung 120 oder feiner durchgeführt.

Auftragsmenge/Verbrauch: 1. Schicht mindestens 150g/m², 2. Schicht mindestens 120g/m², 3. Schicht: ca. 100g/m². Niemals mehr als 4 Schichten auftragen!

Reinigung: Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.

Trocknungszeit: Bei den angegebenen Mengen von 100 - 150g/m² beträgt die Trocknungszeit 2 - 4 Std. Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:
Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C.
Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C. Achtung Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!

Lagerung:
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C.
Dokumente online aufrufbar: www.bigler-lacke.swiss/dokumente

Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit:
Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel): Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3-1) und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/ Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen.

3/5

BIGLER AG
Lacke und Leime
Oleeweg 7 CH-3250
T +41 32 384 15-3
www.bigler-lacke.ch

5L

180 min

3 SCHICHTEN
3 COUCHES

TRÜCKEN
SECHAGE

WASSER
EAU

ROLLE
ROULEAU
BRUSH
BROSSE
SCHLEIFMASCHINE
PONCEUSE

WEKZUGREINIGUNG
NETTOYAGE DES OUTILS

BIGLER
establiert 1924

Reinigen Sie immer ABEI bevor Sie das nächste Gebinde öffnen.

Technisches Merkblatt

	<p>BIGLER TopFloor AirQuality ist ein innovativer, wasserbasierter Parkettlack auf PU-Acrylat für Parkett- und Holzfußböden mit normaler Beanspruchung im Wohnbereich die Luftreinigung unterstützt. Reinigt die Luft - Absorbiert Formaldehyd - INNOVATION Wasserbasierend, geruchsneutral,einfache Anwendung. Rutschhemmend. Brandschutzklasse CflS1**</p>
<p>Untergrundvorbereitung:</p>	<p>Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen (Körnung 40, 60, dann 80). Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit 120er Körnung stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgitter 100er oder 120er und einer Einteller-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschliessend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden! Zur Minimierung von Flecken und Rollerspuren auf Exotenhölzern kann vorgängig mit „Primer“-Grundierung grundiert werden.</p>
<p>Verarbeitung:</p>	<p>Top Floor Air Quality ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Gebindeinhalt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln. Vor der Verarbeitung mindestens 10 Minuten warten, um die Entlüftung des Lackes zu optimieren. Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen. Den Parkettlack gleichmässig und in vorgeschriebener Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit unserer Langhaar- oder Mikrofaserrolle. Der Lack wird in mindestens 3 Schichten aufgetragen! Auftragsmenge für die erste Schicht sollte ca. 150g/m² betragen. Zweite Schicht mindestens 120g/m². Jede weitere Schicht sollte ca. 100g/m² betragen. Niemals mehr als 4 Schichten auftragen! Ein Zwischenschliff erfolgt immer vor der letzten Schicht und dessen vollständiger Trocknung. Dieser wird zwingend mit einer Einteller-Schleifmaschine und einem Schleifgitter mit der Körnung 120 oder feiner durchgeführt.</p>
<p>Auftragsmenge Verbrauch:</p>	<p>1. Schicht mindestens 150g/m² 2. Schicht mindestens 120g/m³ 3. Schicht: ca. 100g/m² Niemals mehr als 4 Schichten auftragen!</p>
<p>Reinigung:</p>	<p>Die Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.</p>
<p>Trocknungszeit:</p>	<p>Bei den angegebenen Mengen von 100 - 150g/m² beträgt die Trocknungszeit 2 - 4 Std. Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.</p>



Technisches Merkblatt

Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C Achtung Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!
Lagerung:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C
Mensch und Umwelt:	Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheit:	Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittels): Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen. Vor Frost schützen.
Beachten Sie unsere AGB!	www.bigler-lacke.swiss/dokumente



BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74
www.bigler-lacke.swiss info@bigler-lacke.ch
 Version: 05/2023