



# TopOil Maintenance

Entretien tous les parquets huilés chantiers et finis usine  
Contient 85% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux  
Fort pouvoir régénérent  
Non glissant : glissance testée selon la norme NF EN 13036-4  
40 m<sup>2</sup>/L  
Finition : ultra mat, satin

Fiche technique



# Fiche technique

	BIGLER TopOil Maintenance préserve et régénère tous les parquets huilés** (chantiers et finis usine) quel que soit le type de finition : traditionnelle ou en phase aqueuse. Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une remise en circulation des locaux quasi immédiate. Non glissant : test réalisé par Labosport * BIGLER TopOil Maintenance contient 85% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 25% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
Application:	TopOil Maintenance doit être utilisée dès que le parquet imprégné avec l'huile d'origine perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures...) Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation. Avant application, le parquet doit être propre, sec et dépoussiéré. Nettoyage et dégraissage courant avec le BIGLER TopSoap Biobased, nettoyage quotidien avec BIGLER TopCleaner, nettoyage en profondeur avec BIGLER IntensiveCleaner. Appliquer un voile fin de BIGLER TopOil Maintenance avec un balai microfibre. Laisser sécher 20 min : les lieux peuvent être remis en service dès la fin du séchage.  Si la surface présente une usure importante (usure au bois), il est conseillé de la réimprégner avec l'huile d'origine pour éviter une différence de teinte.
Consommation/ mise en place:	40 m <sup>2</sup> /L
Températures d'application et de transport:	Température de transport: non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes  Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!
Temps de séchage:	Pour une quantité de 40 m <sup>2</sup> /L, le temps de séchage est de 20 minutes Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d'humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d'un taux d'humidité de l'air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d'un taux d'humidité de l'air plus élevé.
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C
Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.



# Fiche technique

**Sécurité:**

Contient des produits biocides (conservateur) : contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/réceptacle dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel.

**Prière de tenir compte de nos CGV!**

[www.bigler-lacke.swiss/documents](http://www.bigler-lacke.swiss/documents)



**BIGLER AG Lacke und Leime** Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74  
[www.bigler-lacke.swiss](http://www.bigler-lacke.swiss) [info@bigler-lacke.ch](mailto:info@bigler-lacke.ch)  
Version: 06/2023