

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung:	<p>GA 81 AQUA ist ein 2-komponentiger wässriger Parkettlack auf Basis von Polyurethan-Polymer für Parkett- und Holzböden im Innenbereich in stark beanspruchten Wohnräumen. Dank der Formel Mit 2 Komponenten erreichen wir höchste Qualität im Bereich der Imprägnierung von Holzböden. Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit sind in der Wasserlacktechnologie nicht zu übertreffen. GA 81 AQUA ist ein 2-Komponenten-Lack, der die Zugabe von Bigler-Härter erfordert (9,5 l Lack) für 0,5L Härter) Aufgrund der starken seitlichen Haftung muss dieser Lack unbedingt vorher mit Exolen Spezial Neu aufgetragen werden!</p> <p>FloorSealer GA81 Aqua ist in den Glanzgraden «glanz», «halbmatt» und «matt» erhältlich.</p>
Verdünner:	<p>FloorSealer GA81 Aqua ist für die Rollen- und Pinselapplikation gebrauchsfertig, wenn mit dem zugehörigen „Härter Bigler gemischt.</p>
Untergrundvorbereitung:	<p>Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen. Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgitter 100er oder 120er und einer Einteller-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschliessend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden!</p> <p>Zur Minimierung von Flecken und Rollerspuren auf Exotenhölzern kann vorgängig mit „Exolen Spezial Neu“-Grundierung grundiert werden. Nie ohne Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik verwenden.</p>
ACHTUNG:	<p>Die Holzfeuchtigkeit des zu versiegelnden Bodens sollte nicht 6% unterschreiten bzw. nicht 12% überschreiten.</p> <p>Bei Anwendung auf nicht schubfesten und nicht vollflächig verklebten Holzböden nicht geeignet ohne die Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik!</p> <p>Bei der Verlegung von Holzfussböden ohne Nut- und Kammverbindungen dürfen BIGLER Parkettlecke nur eingesetzt werden, wenn der BIGLER AG der verwendete Parkettleim bekannt ist und dies durch unsere Anwendungstechnik freigegeben wurde!</p>
Verarbeitung:	<p>Vor Gebrauch den Inhalt des Gebindes auf Anwendungstemperatur bringen und gründlich schütteln. Vor dem Mischen mit Bigler-Härter mindestens 5 Minuten warten. Geben Sie den Bigler-Härter im Mischungsverhältnis von 9,5 l Lack zu 0,5 l Härter hinzu, verschließen Sie den Behälter fest und schütteln Sie die Mischung mindestens 30 Sekunden lang kräftig. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie den gemischten Lack verwenden. Füllen Sie den Inhalt in einen für den Auftragsroller geeigneten Behälter. Parkettlack gleichmäßig und in der vorgeschriebenen Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit einer Langhaar- oder Mikrofaserrolle. Nach 1 Schicht Exolen Spezial Neu Grundierung ist nur eine Lackschicht erforderlich. Bei stärker beanspruchten Untergründen empfiehlt sich vor dem Auftragen des Lackes ein zweiter Anstrich mit Exolen Spezial Neu. Die Auftragsmenge für die einzelne Lackschicht muss 200g/m2 betragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niemals mehr als eine Lackschicht auftragen. Vor dem einmaligen Lackieren erfolgt immer ein Zwischenschliff. <p>Verwenden Sie hierfür immer einen Einscheibenschleifer und eine Schleifscheibe mit Körnung 120 oder feiner. Die Topfzeit der gebrauchsfertigen Lack-Härter-Mischung beträgt ca. 2 bis 3 Stunden. Ca. 12 Stunden nach der letzten Anwendung ist der Boden vorsichtig begehbare. Nach 7 Tagen ist der Lack ausgehärtet und seine endgültige Qualität erreicht. Nun kann der Boden mit einem feuchten Tuch gereinigt, Teppiche verlegt und Möbel aufgestellt werden.</p>



Technisches Merkblatt

Verbrauch / Aufbau:	Nach dem Grundanstrich. eine Schicht von mindestens 200 g/m ² . Tragen Sie niemals mehr als eine Lackschicht auf.
Trocknungszeit:	Bei den angegebenen Mengen von 200g/m ² beträgt die Trocknungszeit 4 - 6 Std. Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.
Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +28°C Transporttemperatur: Transporttemperatur nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C Keinesfalls Temperaturen unter 0°C aussetzen!
Werkzeuge:	Langhaarrolle 7 mm und diverse Pinsel (Ränder) die Lösemittelbeständig sind.
Reinigung:	Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit ausschliesslich mit „BIGLER B70 Reiniger“ oder „GA81 Verdünner“ reinigen.
Lagerung:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C
Verpackung:	9,5 L Kunststoffgebinde (Lack) Art. Nr. 37308091 + 0,5 L Kunststoffflasche (Härter) Art. Nr. 37308121 glanz 9,5 L Kunststoffgebinde (Lack) Art. Nr. 37308107 + 0,5 L Kunststoffflasche (Härter) Art. Nr. 37308121 halbmatt 9,5 L Kunststoffgebinde (Lack) Art. Nr. 37308114 + 0,5 L Kunststoffflasche (Härter) Art. Nr. 37308121 matt
Wichtige Hinweise:	Bei Anwendung auf nicht schubfest und vollflächig verklebten Holzböden nicht geeignet ohne die Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik! Bei Exotenhölzern bitten wir grundsätzlich um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik. Je nach Holzart empfiehlt es sich mit der Grundierung „Exolen“ zu arbeiten. Um das gewünschte Resultat bei der Lackierung des Holzes zu bekommen, ist es sehr wichtig die bereits in diesem technischen Merkblatt erwähnten Holzfeuchtigkeiten, Auftragsmengen und Temperaturen einzuhalten! Niemals bei laufender Fussbodenheizung anwenden! Die Fussbodenheizung muss 48 Std. vor der Lackierung ausgeschaltet werden. Vorsicht bei Renovationen von Holzfußböden mit unbekannter Verklebung des Holzes. Der „Renovationsstress“ kann zu Ablösungen des Holzes führen. Wir beraten Sie gerne zur Risikominderung in solchen Fällen. Bei der Verlegung von Holzfußböden ohne Nut- und Kammverbindungen dürfen BIGLER Parkettlecke nur eingesetzt werden, wenn der BIGLER AG der verwendete Parkettleim bekannt ist und dies durch unsere Anwendungstechnik freigegeben wurde!
Benutzung:	ca. 12 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden. Nach 7 Tagen ist der Lack ausgehärtet und seine Endqualität erreicht. Jetzt darf der Fussboden feucht gereinigt, Teppiche ausgelegt und Möbel aufgestellt werden.



Technisches Merkblatt

Pflege:	Ein für Parkettlacke geeignetes Parkettreinigungsmittel darf verwendet werden. Das Parkett darf nur nebelfeucht und niemals nass aufgenommen werden. Mikrofaserreinigungstücher können den Parkettlack auf Dauer zerkratzen. Rutschhemmende Unterlagen für Teppiche, Möbelfüsse und Rollen müssen für wasserbasierte Lacke geeignet sein (Achtung: Weichmacherwanderungen) und dürfen erst nach einer Aushärtungszeit von 10 Tagen benutzt werden.
Mensch und Umwelt:	Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Physiologische Wirkung:	Diese Angaben entnehmen Sie bitte der Verpackungsaufschrift und dem Sicherheitsdatenblatt.
Rechtliches / AGB:	<p>Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der ausserhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.</p> <p>Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.</p> <p>ACHTUNG: BIGLER AG Lacke und Leime übernimmt keine Haftungs- und Garantieansprüche sollte dieser Parkettlack durch „Reaktionen“ (z.B. Weichmacherwanderung usw.) mit Inhaltsstoffen eines nicht durch unsere Technik freigegeben Parkettklebers oder Pflegemittels chemisch oder physikalisch verändert werden!</p> <p>Bitte beachten Sie unbedingt unsere AGB!</p> <p>Elektronische Unterlagen zum Produkt auf: www.bigler-lacke.ch/dokumentencenter</p>
BIGLER INDEX	<p>Der BIGLER INDEX (BI) gibt Ihnen eine schnelle Übersicht der verschiedenen Qualitäten unserer Lacke.</p> <p>Der BI soll dem Anwender unserer Parkettlacke bei der Entscheidung helfen, welches das geeignete Produkt für den jeweiligen Einsatzort ist.</p> <p>Er bezieht sich auf Abriebresistenz und Chemikalienbeständigkeit.</p> <p>Der BI ist unterteilt in Werte von 1 bis 5, wobei die 5 für das zurzeit «Beste» technisch Machbare steht.</p> <p>Weitere Informationen: www.bigler-lacke.swiss/biglerindex</p>

