



## FICHE TECHNIQUE



### Lytec Titan

2-K Parkettlack, wasserbasierend  
für Parkett-, Holz- und Korkfußböden im Innenbereich  
für sehr hohe Beanspruchung (Bl 5/S)  
frei von NMP, APEO und Weichmachern  
rasche Trocknung  
exzellente chemische und mechanische Beständigkeiten

**Untergrundvorbereitung:**  
Das Holz auf das Parkett-Holz schleifen. Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsverhindernenden Substanzen sein.

Die Körnung sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit mindestens 100° oder 120° und einer Entferner-Maschine oder ähnlichen Schleifmittel/Techniken durchzuführen. Anschließend die Fläche mit einem feinen Schleifmittel abarbeiten. Die Körnung sollte dabei nicht höher als die Körnung der Parkettbelagsschicht (auf der Seitenverklebung gründen). Als Grundierung kommen Primer, Exolen Speziale neu, SealerOnly Plus und MultiSealer verwendet werden.

**Anwendung:** Das Parkett auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig ausschütteln. Vor dem Mischen mit dem Bigler-Härter 10 Minuten warten. Bigler Härter in Mischungsverhältnis 4,55 Lacks zu 0,5 L Härter. Den Härter beigeben, die Mischung mindestens 2 Schichten. Vor dem Auftragen kann angewandt werden Lackseal 10 Minuten 10 Min. auf den Parkettbelag gleichmäßig auftragen und 2 Schichten auftragen! (Bei der Verwendung von SealerOnly Plus oder MultiSealer als Grundierung kann auch nur eine Schicht ausreichen).

Die Flächen empfehlen wir eine dritte Schicht. Ein Zwischenschicht erfolgt immer vor der letzten Schicht und nach vollständiger Verdunstung der Schicht. Diese wird zwingend mit einer Entferner-Schleifmaschine und einem Schleifgitter mit der Körnung 120 geäußert. Die Topzeiten des fertigen Lack/Härter-Gemisches betragen ca. 2 - 3 Std.

**Verbrauch:** 1. Schicht mindestens 130g/m<sup>2</sup>, 2. Schicht mindestens 120g/m<sup>2</sup>, jede weitere Schicht ca. 100g/m<sup>2</sup>. (Häufig mehr als 5 Schichten auftragen)

Den Parkett nach der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.

Die Mengen von 100g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit 3 - 4 Std. je nachdem ob der Holzart und Holfschichtigkeit abhängt und bezieht sich auf +20°C und 50% relater Luftfeuchtigkeit.

Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holfschichtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relater Luftfeuchtigkeit. offiziell Kenetek Testbericht unter STC aussetzen!

**Transporttemperatur:** Temperatur: +12°C bis +28°C. Transport nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C.

Die Konservierungsmittel: 1. ERNST GERICHS AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-ZH-EOTHIAZOL 3-OH, 2-METHYL-ZH-EOTHIAZOL-2-CHLOROTHIAZOL, 3-OH-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. darf nicht in die Natur gelangen. Nur in Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponei entsorgen.

**Härter**  
**Durcisseur**

KOMP. B  
COMP. B

0,5L

Blanchon SAUER AG - Liefer und Service,  
Schwyzstrasse 1-3 | CH-6200 Zug | Tel. +41 422 11 12 12  
www.blanchon.ch

### Lytec Titan

Vernis pour parquet aqueux à 2 composants pour les parquets d'intérieur fortement sollicitées.



Préserve la couleur du bois



Mélange durcisseur : 4,5:0,5



Séchage rapide



par couche



2 couches sur Exolen ou Exolen spécial

# FICHE TECHNIQUE

**LytecTitan est un vernis aqueux pour parquet à 2 composants à base de polyuréthane pour les parquets d'intérieur et les planchers en bois. Convient également très bien aux sols en liège! LytecTitan est particulièrement adapté aux surfaces sollicitées, grâce à une très bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. En raison de son extrême robustesse et de sa flexibilité, il convient aussi parfaitement à la vitrification des sols en liège de toutes sortes. LytecTitan est un vernis à 2 composants qui nécessite l'ajout du durcisseur Bigler. En raison de son fort collage latéral, ce vernis doit toujours être précédé d'une couche de fond! LytecTitan est disponible au degré de brillance «satiné».**

<b>DILUANT:</b>	LytecTitan ne doit pas être dilué.
<b>PRÉPARATION DE LA SURFACE:</b>	Poncer le sol jusqu'au bois brut (3 grains : 40, 60 et 80). Le sol doit être propre et exempt d'huile, de cire ou d'autres substances qui réduisent l'adhérence. Le dernier cycle de ponçage doit être effectué avec un grain d'au moins 120. Nettoyer ensuite soigneusement la surface. La poussière de ponçage et autres impuretés doivent être complètement éliminées! Les sols en liège ne nécessitent pas de couche de fond.
<b>ATTENTION:</b>	L'humidité du bois du plancher à vitrifier ne doit pas être inférieure à 6 % ni supérieure à 12%. Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application! Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, les vernis pour parquets BIGLER ne peuvent être utilisés que si BIGLER AG connaît la colle utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!
<b>APPLICATION:</b>	Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d'application et l'agiter soigneusement. Une couche d'Exolen Spezial ou Exolen doit être appliquée pour minimiser le collage latéral. Ajouter le durcisseur (dans un rapport 4,5L de partie A pour 0,5L partie de durcisseur) et agiter vigoureusement le mélange pendant au moins 30 secondes. Attendez au moins 10 minutes avant d'utiliser le vernis mélangé. Appliquer le vernis pour parquet de manière uniforme et dans la quantité prescrite. L'application se fait à l'aide d'un rouleau à poils longs ou en microfibres. Au moins 2 couches de vernis sont appliquées après la couche de fond! Le ponçage intermédiaire est toujours effectué avant la dernière couche et après séchage complet de la couche précédemment appliquée. Utiliser toujours à cet effet une ponceuse à disque unique et un disque abrasif de grain 120 ou plus fin. La durée de vie en pot du mélange vernis prêt à l'emploi/durcisseur est d'environ 2 heures. Ne pas dépasser 24 heures entre les deux couches (un égrenage entre couche sera alors indispensable).
<b>CONSOMMATION/ MISE EN PLACE:</b>	10m <sup>2</sup> /L/couche 1 couche d'Exolen Spezial ou Exolen + 2 couches de vernis. Ne jamais appliquer plus de 4 couches de vernis au total.



# FICHE TECHNIQUE

<b>TEMPS DE SÉCHAGE:</b>	Pour les quantités indiquées de 10m <sup>2</sup> /L, le temps de séchage est de 2 à 4 heures. Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d'humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d'un taux d'humidité de l'air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d'un taux d'humidité de l'air plus élevé.
<b>TEMPÉRATURES D'APPLICATION ET DE TRANSPORT</b>	Température d'application: de +12 °C à +28 °C Température de transport: éviter une exposition trop longue à moins de +10 °C ou à plus de +30 °C. Attention: sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!
<b>OUTILS:</b>	Rouleau à poils longs, rouleau en microfibres et divers pinceaux (bords).
<b>NETTOYAGE:</b>	Nettoyer les outils à l'eau froide immédiatement après le travail.
<b>STOCKAGE:</b>	Au minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C.
<b>CONDITIONNEMENT:</b>	Récipient en plastique de 4,5 L (vernis) no d'art. 37308237 + bouteille en plastique de 0,5 L (durcisseur), no d'art. 37308121, satiné
<b>NOTES IMPORTANTES:</b>	Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application! Dans le cas de bois tels que le pommier et le poirier, une coloration grise du bois apparaît. Consulter le service des techniques d'application. Dans le cas de bois exotiques, nous demandons toujours de consulter notre service des techniques d'application. Afin d'obtenir le résultat souhaité lors du vernissage du bois, il est très important de maintenir l'humidité du bois, les quantités d'application et les températures mentionnées dans cette fiche technique! Ne jamais utiliser avec un chauffage au sol en marche! Le chauffage au sol doit être éteint 48 heures avant le vernissage. Attention lors de la rénovation de sols en bois dont le collage est inconnu. Le «stress de la rénovation» peut provoquer le décollement du bois. Nous serons heureux de vous conseiller sur la réduction des risques dans de tels cas. Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, les vernis pour parquets BIGLER ne peuvent être utilisés que si BIGLER AG connaît la colle utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!
<b>UTILISATION:</b>	Environ 24 heures après la dernière application, on peut marcher avec précaution sur le sol. Après 10 jours, le vernis est durci et sa qualité finale est atteinte. Le sol peut maintenant être nettoyé avec un chiffon humide, les tapis peuvent être posés et les meubles, placés.

# FICHE TECHNIQUE

## ENTRETIEN:

Il est possible d'utiliser un nettoyant pour parquet adapté aux vernis aqueux pour parquet. Le parquet doit toujours être nettoyé avec un chiffon humide, et jamais mouillé. Les chiffons de nettoyage en microfibres peuvent, à terme, rayer le vernis du parquet. Les sous-couches antidérapantes pour les tapis, les pieds de meubles et les roulettes doivent être adaptées aux vernis aqueux (attention: migration de plastifiant) et ne peuvent être utilisées qu'après un temps de durcissement de 10 jours.

## RESPECT DES PERSONNES ET DE L'ENVIRONNEMENT:

Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.

## EFFET PHYSIOLOGIQUE:

Pour ces informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

## MENTIONS LÉGALES/ CGV:

Les présentes informations, en particulier les suggestions concernant l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. En raison des différents matériaux et des conditions de travail qui échappent à notre contrôle, nous recommandons dans tous les cas de procéder à des essais propres suffisants pour garantir l'adéquation de nos produits aux procédés et aux objectifs d'application prévus. Aucune responsabilité ne peut être fondée sur ces informations ou conseils verbaux, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de notre part. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes deviennent invalides. ATTENTION: BIGLER AG Lacke und Leime décline toute responsabilité ou garantie dans le cas où ce vernis pour parquet serait modifié chimiquement ou physiquement par des «réactions» (p. ex. migration de plastifiant, etc.) avec les ingrédients d'une colle pour parquet ou d'un produit d'entretien qui n'a pas été approuvé par notre service technique! Prière de tenir compte de nos CGV! Documentation électronique à propos du produit sur: [www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation](http://www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation)

## INDICE BIGLER:

L'INDICE BIGLER (BI) vous fournit un aperçu rapide des différentes qualités de nos vernis. Le BI aide l'utilisateur de nos vernis pour parquet à choisir le produit le mieux adapté pour son lieu d'utilisation. Il fait référence à la résistance à l'abrasion et à la résistance chimique. Le BI est divisé en valeurs de 1 à 5, où 5 représente le «meilleur» techniquement possible à l'heure actuelle.  
Pour plus d'informations : [www.bigler-lacke.swiss/fr/biglerindex](http://www.bigler-lacke.swiss/fr/biglerindex)

**BIGLER  
INDEX**

**5/5**



 **BIGLER**

BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss, Tel. +41 32 384 15 32  
[www.bigler-lacke.swiss](http://www.bigler-lacke.swiss) [info@bigler-lacke.ch](mailto:info@bigler-lacke.ch)

Version: 10/2025